

AF0034

ADHÉSIF POUR PARQUETERIE PRÉFINIE

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF0034 est un adhésif à haute teneur en solides à base de latex employée pour la pose directe de parqueterie mosaïque pré-vernée de 12"x12" en érable, chêne ou merisier qui requiert d'être sablé ou vernis, sur le contreplaqué de grade pour plancher T&G ou béton durci soit à l'étage ou en bas du niveau du sol. AF0034 peut être utilisé pour l'installation de contreplaqué de sous-finition.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Prise rapide**
- **Excellente adhésion**
- **Inflammable**

PRÉPARATION

Les sous-planchers doivent être stable, linéaire, poreux, propre, sec et libre de contaminants. L'adhésif et le revêtement de bois (déballé) doivent être acclimatés à la température de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant et après l'installation. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%; le béton doit être bien durci, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

APPLICATION

L'adhésif est prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire. Étaler l'adhésif avec une truelle dentée en V de 5mm (3/16"x3/16"x3/16") tenue à un angle de 45°. Étendre l'adhésif uniformément sur une surface pouvant être recouverte en 10 minutes. Laissez un espace minimum de 6mm (1/4") découvert le long des murs et structures permanentes pour permettre l'expansion du bois. Mettre en place le parquet en le pressant dans l'adhésif soit avec un maillet de caoutchouc ou en marchant pas à pas plusieurs fois dans toutes les directions. Vérifier le transfert d'adhésif à l'endos du parquet. Laisser sécher 24 heures avant de circuler ou déplacer les meubles.

RESTRICTIONS

AF0034 n'est pas recommandé pour les planchers d'ingénierie, les planchers laminés et les bois exotiques. Ne doit pas être employé sur les panneaux de particules.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	25,000 – 26,000 cps (6/20 rpm/25°C)
Solides	70 – 72 %
Couleur	Blanc crème
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	1.35
Temps d'exposition à l'air	10 - 15 minutes
COV calculé (SCAQMDR 1168) (Ecologo UL2762)	< 100 g/L moins l'eau < 5 % par poids

POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 2 m² (80 p²/gallon) d'aire de surface.

ATTENTION

Consulter les normes de l'industrie. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Se référer aux recommandations du fabricant de plancher de bois pour la pose, le jeu de dilatation requis et les instructions d'installation détaillées. La température de la pièce doit être maintenue à 20°C et à une humidité relative entre 35% et 55%, une semaine avant l'installation et par après. Pour un usage intérieur seulement. Pour les sous-sols ou endroits sous le niveau du sol, un faux plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis.

NETTOYAGE

Laver les mains et les outils et l'excédant d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si l'adhésif a séché, nettoyer avec un nettoyeur d'adhésif ou de l'essence minérale avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès minutieusement.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AF0034-950	950 ml	6	72	432
AF0034-378	3.78 L	2	20	100
AF0034-015	15 L	1	16	48

AF0034

ADHÉSIF POUR PARQUETERIE PRÉFINIE

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C durant le transit.

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit ne contient aucune résine urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED. Produit certifié à impact environnemental réduit (ECOLOGO UL2762).

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: LA0123

1^{ère} lettre : L = 2020

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ième} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2020

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT. Produit fabriqué pour la vente et usage au Canada seulement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.adhesifsdurapro.com.

DATE DE REVISION

Février 2020

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.

550 avenue Marshall,
Dorval, Qc CANADA H9P 1C9

